

УДК 634.0.812:032/38(571.56)

А. А. НЕКРАСОВА,  
Л. Н. ИСАЕВА, И. В. СИМАЧЕВ

**Строение и свойства древесины лиственницы  
Северной Якутии**

*Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР*

Свойства древесины различных пород определяются ее анатомическим строением, главным образом, толщиной клеточных стенок, длиной трахеид и процентным содержанием поздней древесины. Строению древесины разных пород из на-

саждений различных районов произрастания посвящено много работ. Однако детального изучения строения и свойств древесины из насаждений Северной Якутии (Батагай и Верхоянск) проведено не было, поэтому подобные исследования приобретают особую значимость. Основной лесообразующей породой исследуемых районов является лиственница даурская (*Larix dahurica* Turcz. ex Trautv.), древостои которой характеризуются разновозрастностью, низкополнотностью и низкими бонитетами.

Поэтому основной задачей наших исследований являлось изучение строения древесины, физических и механических свойств ее в зависимости от условий местопроизрастания.

Прежде всего следует отметить, что район исследования характеризуется суровым климатом, наличием вечной мерзлоты, низкими почвенными температурами. Находясь в северной части своего ареала произрастания, древесные растения испытывают неблагоприятное влияние целого ряда факторов, лимитирующих их рост и продуктивность. Наиболее существенными среди них являются низкие температуры, связанные с длительным промерзанием почвы.

Таблица I  
Лесоводственно-таксационная характеристика пробных площадей

| №<br>пр. пл. | Порода, тип леса,<br>район исследования                         | Состав | Возраст,<br>лет | Бонитет | Полнота | Средние   |                |
|--------------|---|--------|-----------------|---------|---------|-----------|----------------|
|              |   |        |                 |         |         | высота, м | диаметр,<br>см |
| ЯВ-2         | Л. багульник-зеленомошный (Якутия, Верхоянск)                   | 10Л    | 190             | Va      | 0,41    | 11,0      | 12             |
| ЯБ-1         | Л. с кедровым стлаником шишково-толожняно-вой (Якутск, Батагай) | 10Л    | 90              | Va      | 0,01    | 8,5       | 9              |
| ЯБ-2         | Л. ерниково-лишайнико-вой (Якутия, Батагай)                     | 10Л    | 85              | Va      | 0,12    | 10,0      | 10             |
| ЯБ-5         | Л. бруснично-зеленомошный (Якутия, Батагай)                     | 10Л    | 190             | Va      | 0,26    | 12,0      | 14             |
| ЯБ-3         | Л. ерниковый (Якутия, Батагай)                                  | 10Л    | 32              | IV      | 0,20    | 7,0       |                |
| ЯБ-4         | Л. шишково-брусничный (Якутия, Батагай)                         | 10Л    | 44              | V       | 0,31    | 5,7       |                |

Примечание. ЯВ — Якутия, Верхоянск; ЯБ — Якутия, Батагай.

Исследования проводились в районе Верхоянска и Батагая, где в полевой период 1979 года было заложено шесть пробных площадей (табл. 1).

На каждой из этих пробных площадей было взято по 3–5 модельных дерева лиственницы даурской для изучения строения и ее физико-механических свойств. Для определения влажности и плотности древесины и анатомического строения изготавливались образцы, которые выпиливались у основания ствола, на высоте 1,3 м, на половине и  $\frac{3}{4}$  длины ствола. Удельные характеристики механических свойств древесины определялись в лабораторных условиях. Для обработки полученных результатов использовались статистические методы. Закладка пробных площадей, отбор модельных деревьев и заготовка кряжей для механических испытаний проводились в соответствии с требованиями ГОСТов [1, 2].

Для анатомических исследований из части модельных деревьев каждой пробной площади на высоте 1,3 м выпиливались диски толщиной 30–50 мм, из которых отбирались образцы размером  $30 \times 15 \times 15$  мм. В лабораторных условиях на микротоме МПС2 из этих образцов получали срезы толщиной 5–10 мкм. Толщина клеточных стенок измерялась в радиальном направлении. Перед измерением длины трахеид древесина мацерировалась в смеси Шульца.

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показывает, что в одновозрастном древостое (190 лет) в разных, но довольно близких типах леса (лиственничник багульниково-зеленомошный и лиственничник бруснично-зеленомошный) и районах произрастания (Верхоянск и Батагай) анатомические показатели древесины лиственницы отличаются незначительно: в в поздней зоне годичного слоя толщина клеточных стенок составила для одного типа леса 6,20 мкм, для другого — 6,00 мкм; в ранней зоне соответственно 2,28 и 3,00 мкм; длина трахеид — 2,41 и 3,00 мм. В данном случае типы леса и районы произрастания не оказывают большого влияния на морфологические признаки древесины. В приспевающих древостоях (90 и 85 лет) одного и того же места произрастания (Батагай), но разных типов леса (лиственничник с кедровым стланником шикшово-толокнянковый и лиственничник еринниково-лишайниковый) различия в анатомических показателях значительны (толщина стенок клетки 5,44 и 6,42 мкм в поздней зоне: в ранней — 2,06 и 3,00 мкм; длина трахеид 2,53 и 3,00 мм). В молодняках (32 и 45 лет) из Батагая в листвен-

## Среднестатистические показатели анатомических элементов

| Сравниваемый тип леса,<br>районы исследования           | Возраст<br>древесного стояния,<br>лет | Толщина клеточной           |                                |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|   |                                       | поздняя<br>зона<br>$X_{cp}$ | достовер-<br>ность<br>различия |
| Л. багульниково-зеленомошный (Верхоянск)                | 190                                   | 6,20                        | 23,84>3                        |
| Л. бруснично-зеленомошный (Батагай)                     | 190                                   | 6,00                        | 24,00>3                        |
| Л. с кедровым стлаником шикшово-толокнянковый (Батагай) | 90                                    | 5,44                        | 25,90>3                        |
| Л. ерниково-лишайниковый (Батагай)                      | 85                                    | 6,42                        | 23,77>3                        |
| Л. ерниковый (Батагай)                                  | 32                                    | 6,15                        | 24,60>3                        |
| Л. шикшово-брусничный (Батагай)                         | 44                                    | 6,00                        | 18,18>3                        |

Приложение. При заданной надежности  $\alpha = 0,95$  коэффициент ничнике ерниковом и шикшово-брусничном различия в анатомических показателях минимальные (толщина стенок клетки 6,15 и 6,00 мкм в поздней зоне; в ранней — 2,50 и 2,43 мкм; длина трахеид 2,20 и 2,60 мм).

Представленные в таблице данные отражают общую картину изменения размеров анатомических элементов в зависимости от условий произрастания и являются достоверными и существенными.

Отбор образцов для определения плотности и влажности древесины растущего дерева проводился на четырех высотах. Из выпиленного на определенной высоте диска по диаметру выкалывалась середовая дощечка, которая затем разделялась по физиологическим зонам (ядро и заболонь) на образцы для определения влажности и плотности древесины растущего дерева. Сразу же после валки модельного дерева и заготовки вышеуказанных образцов они взвешивались и обмерялись. Плотность абсолютно сухой древесины и ее влажность определялась в лабораторных условиях.

Показатели влажности и плотности древесины (табл. 3) имеют большое теоретическое и практическое значение. Влагообеспеченность растущих деревьев важна для оценки их физиологического состояния, т. к. ее особенности во многом определяют рост и развитие насаждений и их продуктивность. Влажность влияет почти на все физические и механические свойства древесины: прочность, плотность, механическую обработку и ряд других. Плотность — один из важней-

Таблица 2  
древесины лиственницы Северной Якутии

|                                |                            |                                |                                | Длина трахеид, мм |                                |                                |  |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| довери-<br>тельный<br>интервал | ранняя<br>зона<br>$X_{ср}$ | достовер-<br>ность<br>различия | довери-<br>тельный<br>интервал | $X_{ср}$          | достовер-<br>ность<br>различия | довери-<br>тельный<br>интервал |  |
| 5,55—6,75                      | 2,28                       | 14,25>3                        | 1,94—2,62                      | 2,41              | 5,02>3                         | 1,39—3,43                      |  |
| 5,47—6,53                      | 3,00                       | 18,75>3                        | 2,66—3,34                      | 3,00              | 7,50>3                         | 2,15—3,85                      |  |
| 5,23—5,88                      | 2,06                       | 20,60>3                        | 1,85—2,27                      | 2,53              | 7,02>3                         | 1,76—3,30                      |  |
| 5,85—6,99                      | 3,00                       | 15,78>3                        | 1,91—2,51                      | 3,00              | 6,66>3                         | 2,55—3,96                      |  |
| 5,62—6,68                      | 2,50                       | 19,23>3                        | 2,22—2,78                      | 2,20              | 10,0>3                         | 1,73—2,67                      |  |
| 5,30—6,70                      | 2,43                       | 16,20>3                        | 2,11—2,76                      | 2,60              | 6,34>3                         | 1,72—3,48                      |  |

Стьюдента  $t_x = 2,14$ .

ших показателей древесины, характеризующий ее технические качества. Все прочностные и другие свойства древесины находятся в прямой зависимости от плотности, которая суммарно отражает особенности анатомического строения древесины.

Из данных табл. 3 видно большое различие влажности древесины лиственницы различных физиологических зон (заболонь и ядро). Эти данные свидетельствуют об уменьшении влажности древесины лиственницы спелого возраста (заболонь — 111%, ядро — 47%) по сравнению с молодняками (заболонь 133%, ядро 58%).

Показатели плотности древесины в абсолютно сухом состоянии и ядра имеют обратную тенденцию. Плотность древесины спелых насаждений лиственницы характеризуется высокими показателями в отличие от плотности древесины молодняков. Большие цифровые значения плотности заболонной древесины растущего дерева в стадии молодняка обусловлены ее высокой влажностью.

Из-за отдаленности районов исследования и трудности доставки кряжей древесины не представлялось возможным провести полные испытания древесины на прочность. Определены пределы прочности лиственничной древесины на сжатие и скальвание вдоль волокон (табл. 4). Полученные результаты показывают, что древесина этих насаждений способна выдержать большие нагрузки, направленные вдоль во-

Таблица 3

## Влажность и плотность древесины лиственницы Северной Якутии

| ЯБ-1 | Влажность, % |      |         | Плотность древесины растущего дерева, кг/м <sup>3</sup> |            |     | Плотность абсолютно сухой древесины, кг/м <sup>3</sup> |      |           |      |
|------|--------------|------|---------|---|------------|-----|--|------|-----------|------|
|      | заболонь     |      |         | ядро  |            |     | ядро   |      |           |      |
|      | M±m          | V    | M±m     | V   | M±m        | V   | M±m  | V    | M±m       |      |
| ЯБ-1 | 10,7±3,30    | 14,7 | 49±1,65 | 18,6  | 941±12,70  | 6,4 | 712±14,0   | 11,4 | 533±7,28  | 10,9 |
| ЯБ-2 | 129±3,87     | 14,1 | 54±1,19 | 12,9  | 1011±13,55 | 6,8 | 784±12,6   | 8,4  | 586±9,65  | 12,5 |
| ЯБ-3 | 133±2,34     | 10,7 | 58±2,44 | 18,2  | 1011±8,98  | 4,6 | 718±12,9   | 8,5  | 512±7,20  | 10,2 |
| ЯБ-5 | 111±3,69     | 17,6 | 47±1,43 | 19,3  | 984±6,90   | 3,7 | 787±13,6   | 9,5  | 574±8,30  | 11,7 |
| ЯБ-1 | 110          | —    | 48±1,57 | 18,4  | 937        | —   | 741±14,9   | 9,3  | 545±11,66 | 14,9 |
| ЯБ-2 | 97           | —    | 47±1,42 | 16,5  | 975        | —   | 722±13,2   | 9,7  | 567±9,54  | 11,1 |

Таблица 4  
Механические свойства древесины лиственницы при влажности 12%

| Свойства древесины  | Якутия, Батагай, пр. пл. 1 |      |        | Якутия, Батагай, пр. пл. 2 |       |           | Якутия, Батагай, пр. пл. 2 |      |        |       |
|---|----------------------------|------|--------|----------------------------|-------|-----------|----------------------------|------|--------|-------|
|   |                            |      |        |                            |       |           |                            |      |        |       |
|   | M±m, МПа                   | P, % | σ, МПа | M±m, МПа                   | P, %  | σ, МПа    | M±m, МПа                   | P, % | σ, МПа |       |
| Предел прочности при сжатии вдоль волокон                                 | 86,0±0,92                  | 10,7 | 3,89   | 4,52                       | 0,159 | 83,0±1,89 | 2,27                       | 8,64 | 10,41  | 0,140 |
| Предел прочности при скальвании вдоль волокон: тангенциальное направление | 11,0±0,49                  | 4,51 | 1,48   | 13,53                      | 0,020 | 10,0±0,44 | 4,54                       | 1,17 | 12,0   | 0,165 |
| Радиальное направление  | 11,0±0,42                  | 4,08 | 1,42   | 13,54                      | 0,019 | 10,0±0,36 | 3,67                       | 1,01 | 10,4   | 0,164 |

локон. Они составили: на сжатие вдоль волокон на первой пробной площади 86,15 МПа; на второй — 83,04 МПа; при скальвании вдоль волокон в тангенциальном направлении соответственно: 10,92 и 9,77 МПа; в радиальном направлении 10,51 и 9,72 МПа. Показатели предела прочности древесины при сжатии и при скальвании существенно (больше, чем в 1,5 раза) превышают аналогичные показатели, приведенные для Якутской АССР в «Руководящих технических материалах».

Достоинство древесины обычно оценивается одновременно по прочности и плотности. С этой целью вычисляются удельные характеристики механических свойств древесины, представляющие отношение величины предела прочности к плотности древесины. Удельные характеристики механических свойств (табл. 4) определены для древесины, влажность которой составляла 12%. Удельные характеристики механических свойств древесины имеют высокие значения при нагрузках вдоль волокон.

Результаты исследований представляют интерес как первые сведения о свойствах древесины лиственницы этого района. Знание показателей свойств древесины способствует более целенаправленному и рациональному использованию ее в народном хозяйстве.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Древесина. Отбор и методы испытаний. М., 1973. — с. 84.
2. Древесина. Методы испытаний. М., 1973. — с. 40.